

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur farblichen Gestaltung und zum Schutz für alle Holzbauteile innen und außen, wie Carports, Zäune, Holzverschalungen und Holzwände. Ebenso geeignet für begrenzt maßhaltige Holzbauteile, wie Klappläden, Gartenhäuser und Profildretter.

Nicht geeignet für waagerechte, belastete Flächen, wie z.B. Fußböden und Treppen.

Eigenschaften:

Vollöl, Gute Deckfähigkeit. Ergibt einen elastischen Anstrichfilm der zunächst seidenglänzend aufdrocknet und später ins Seidenmatte abfällt. Guter Wetter- und UV-Schutz, gute Farbstabilität. Ergibt widerstandsfähige, Schmutz abweisende Oberflächen. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

Farbton:

Weiß, Schwedenrot, Anthrazit

Farbtöne sind untereinander mischbar. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten, oder verschiedene Chargen vorher mischen. Stets Probeanstrich durchführen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Fettsäuremethylester, Kaolin, Kieselsäure, Je nach Farbton: Mineralpigmente/Titandioxid, Zinkoxid, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei und für die Überarbeitung mit Leinölfarben geeignet sein. Schmutz, Algen, Schimmel, lose Altanstriche sowie Mörtel- und Putzreste entfernen. Tragfähige Altanstriche sowie glatte, gehobelte Holzoberflächen vor der Beschichtung grob anschleifen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Harznester nach Möglichkeit entfernen. Ausharungen lassen sich mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht verhindern. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen.

Keine Grundierung erforderlich.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Pinsel in Faserrichtung auftragen. Überstände und Farbpfützen nach ca. 20 Min. mit einem Pinsel in Faserrichtung hin zu trockeneren Stellen verteilen, um eine gleichmäßige Farbgebung und Trocknung zu ermöglichen. 2 Anstriche sind erforderlich. Überstreichbar nach frühestens 24 Stunden. 48 Stunden vor Regen und Spritzwasser schützen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchte beträgt 12-16 Stunden (staubtrocken), je nach aufgetragener Ölmenge. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein zu dicker Auftrag, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel aber auch bestimmte Holzinhaltstoffe (z.B. Tropenhölzer, Eiche, etc.) können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Ca. 60 ml/m² entsprechen ca. 17 m²/l pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,75 l und 2,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GISCODE:

BSL10

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Deckfarbe Art. Nr: 932

Besondere Hinweise:

Der getrocknete Originalfarbton weicht vom Farbton des sich im Gebinde befindenden Nasslackes ab. Es ist möglich, dass die frisch getrocknete Beschichtung, insbesondere bei sattem Auftrag, zu glänzend erscheint. Der endgültige Glanzgrad wird nach 3 – 4 Wochen erreicht.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

An der Halde 1
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020